

SERIE 25.000
LESKLÁ ŘEDIDLOVÁ BARVA

Dvousložková.
Vysoce krycí.
Velmi dobrá stabilita na šabloně.

POUŽITÍ :

Určena pro potisk předupraveného polyetylenu a polypropylenu, skla, kovů, keramiky, hliníku, PES, dřeva, polystyrenu.

PŘÍPRAVA :

Do barvy **je nutné** přidat 7-15% tvrdidla HARDENER 29.118.
V případě tisku na sklo přidáme 10-15% tvrdidla GLASS HARDENER 29.199

Pokud je do barvy přidán tvrdidlo, je nutné ji zpracovat za 8 hodin.

Před použitím barvu **důkladně promícháme** a dle potřeby naředíme.
Ředidlo střední D-400.
Ředidlo pomalé D-700.

TISK.SABLONA :

90 - 130 T/cm

SUŠENÍ :

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě min.30 min.
Je možné urychlit v tunelu při teplotě 100° C po dobu 7 - 8 min.

ČIŠTĚNÍ :

Pro čištění šablony a nářadí použijeme čisticí přípravek 52.001.

POZNÁMKA :

Chránit před mrazem.
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.