

EURECO EC

ŘEDIDLOVÁ BARVA LESKLÁ

Vysoká krycí schopnost.

Odolnost proti UV - 3 roky.

Vysoký lesk a dobrá chemická odolnost.

Dobrá stabilita na šabloně.

POUŽITÍ:

Určená pro potisk měkčeného i tvrzeného PVC, samolepek, ABS, plexiskla, forexu, předlakované kovy, polystyrenu, lepenky, papíru atd.

V případě tisku na polypropylen a jiné těžko potisknutelné materiály přidáme do barvy max. 5% tvrdidla HARTNER HEC .

Takto připravenou barvu je nutné zpracovat za 8 - 12 hodin.

BAR. PALETA:

Barevné odstíny dle vzorkovníku.

PŘIPRAVA:

Před použitím barvu **důkladně promícháme** a dle potřeby naředíme.

Ředidlo střední EC 2000.

Zpomalovač EC 8000.

Pro tisk jemných detailů použijeme max. 20% zpomalovacího gelu EC 170.

TISK.ŠABLONA:

77 - 120 T/cm

VYDATNOST:

40 m² / kg (podle použití tiskové šablony)

SUŠENÍ:

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě za cca.10 min.

Je možné urychlit v tunelu při teplotě 40°C po dobu 40 - 60sec.

ČISTĚNÍ:

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek THINNER CT 1000.

POZNÁMKA:

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.