

## OPATEX OTF

### VYSOCE KRYCÍ TEXTILNÍ VODOVÁ BARVA

*Fixace tepelná i za studena.*

*Vhodná pro potisk tmavých i světlých textilií.*

*Odolnost praní 60° C.*

*Neobsahuje PVC a těžké kovy.*

#### **POUŽITÍ:**

*Vhodná pro potisk bavlny, netkané textilie, směsí bavlny a polyesteru a dalších textilií, které nesmí být impregnovány.*

#### **PRIPRAVA:**

*Barva je již z výroby připravena pro tisk. Důkladně promícháme, dle potřeby je možné přidat 10% vody nebo max. 5% zpomalovače SLOW REDUCER OTS 5000.*

#### **BAR.PALETA:**

*Barevné odstíny dle vzorkovníku.*

#### **TISK.SABLONA:**

*34 - 77 T/cm*

#### **VYTVRZENÍ:**

##### **2 MOŽNOSTI:**

*1) Přidáním tvrdidla HOT HARDENER (3% do daného množství barvy).  
V tomto případě barvu necháme schnout min.72h. Po přidání tvrdidla do barvy je nutné barvu zpracovat za 8 - 12 hodin (praní 60° C).*

*2) Tepelně fixujeme v tunelu při teplotě 150° C po dobu 3 minut.  
Praní 60° C*

#### **CISTĚNÍ:**

*Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **vlažnou vodou**.  
Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek AQUACLEAN nebo SOLVENTE 1016 (vysoké čisticí schopnosti).*

#### **POZNAMKA:**

*Před použitím důkladně promíchat.*

*Chránit před mrazem.*

*Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.*

***Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.***