

## 400 ST

### UNIVERZÁLNÍ EMULZE - MODRÁ

*Pro ředidlové, plastizolové, UV a vodové barvy.*

*Vynikající mechanická odolnost.*

*Krátké expoziční časy.*

*Vynikající kresba jemných detailů (rastrů).*

#### ZCITLIVENÍ:

Senzibilátor DIAZO doplníme vodou, protřepeme a postupně přimícháme do emulze. Důkladně promícháme plastovou nebo dřevěnou tyčinkou a necháme odstát (nejlépe přes noc), aby vyrchaly vzduchové bublinky.

#### NANASENÍ:

Na dokonale odmaštěné, suché a čisté síto nanášíme pomocí korýtka z obou stran.

#### SUŠENÍ:

Alespoň 1 hodinu v sušícím boxu při max. teplotě 50° C.

**Lze osvítit i po jednom týdnu, pokud nejsou vystaveny teplu a přímému světlu.**

#### OSVIT:

Orientační osvitové časy teplotě 20° C, 50% vlhkosti vzduchu a vzdálenosti 1 metru:

Halogenová lampa 1000 W - šablona 120 T/cm	310 - 340 sec.
Halogenová lampa 2000 W - šablona 120 T/cm	155 - 175 sec.
Halogenová lampa 3000 W - šablona 120 T/cm	106 - 126 sec.
Halogenová lampa 5000 W - šablona 120 T/cm	60 - 70 sec.

#### VYVOLANÍ:

Ve vodě (max. 40° C) při pokojové teplotě po dobu 5 minut, opláchnout proudem vody, až bude obraz zcela otevřený a jasný.

#### SUŠENÍ:

Sušit při pokojové teplotě nebo v boxu max. při 30° C.

#### VYTVRZENÍ:

Ke zvýšení odolnosti tisku znovu provést dosvit šablony 60 - 90 sec.

#### CISTENÍ:

Nástroje umýt ihned po použití.

#### ODVRSTVENÍ:

Odvrstvovacím přípravkem OXYSOL.

#### ŽIVOTNOST:

Zcitlivěná emulze má životnost **1 měsíc** a musí být skladována při teplotě 4 - 10° C.

#### BALENÍ:

0,9kg a 4,5 kg

#### POZNAMKA:

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.