

HIMALAYA

KRYCÍ PLASTIZOLOVÁ BARVA

MÍCHACÍ SYSTÉM PANTONE

VHODNÁ PRO PŘÍMÝ A TRANSFEROVÝ TISK

FIXAČNÍ TEPLOTA - 140 - 160 ° C

BEZ FTALÁTŮ A TĚŽKÝCH KOVŮ

POUŽITÍ :

Barva je určena pro potisk bavlny, polyesteru a syntetických směsí.

Je možné tisknout také na náročné materiály např. nylon. V takových případech přidáme do barvy tvrdidlo BLOCKED HARDENER 2362 (kód 3981298).

Výhodou je, že takto připravená barva nemá omezenou životnost.

Teplotu lze snížit na 125 ° C.

PRIPRAVA :

Barva je již z výroby připravena pro tisk, před použitím důkladně promíchat.

Pro **podtisk** použijeme rychleschnoucí podtiskovou bílou barvu HIMALAYA FLASH CURE WHITE (kód: 39H4086).

Pro **snížení viskozity** lze přidat max. 2% přípravku THINNER HIMALAYA (kód:3194034)

Pro **zahuštění** přidáme 0,2-1% přípravku GELLING AGENT (kód:3952061)

Pro **zvýšení prací odolnosti** lze přidat 5% tvrdidla XD150 (3981299)

(po přidání tvrdidla je nutné barvu zpracovat za 12 hodin).

K dosažení **vysoké elastičnosti** barvy je možné přidat max. 30% přípravku HIMALAYA BASE ELASTIQUE (kód:39H4092).

BAR.PALETA :

18 barevných odstínů, z toho 9 odstínů pro míchání PANTONE + bílá a báze

Bílou barvu pro míchání PANTONE lze použít i jako podtiskovou.

Extra bílá - pro vysoké krytí

CMYK

TISK. ŠABLONA:

Barevné odstíny a krycí bílá : 43-90 T/cm

CMYK : 90-120 T/cm

VYTVRZENÍ :

V tunelu při teplotě 140 ° C po dobu 2 minut.

Pokud je použita hrubší šablona pro vyšší vrstvu barvy, je doporučeno zvýšit teplotu na 160 ° C.

CISTENÍ :

Pro čištění šablony a nářadí použijeme přípravek SOLVANTS 2899.

BALENÍ :

1l, 5l

POZNAMKA :

Chránit před mrazem.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.

Dodavatel : HORIZONT KP s.r.o., Kovářská 6b, 602 00 Brno, tel: 543 216 390