

UVIPLAST PLUV

UV BARVA (LESKLÁ)

Pružná, výborná chemická odolnost.

Vysoká krycí schopnost, odolnost proti UV v exteriéru 3 roky.

Míchací systém PANTONE.

POUZITÍ:

Určená pro potisk PVC, polyesteru, ABS, polykarbonátu, PMMA, natíraného a nenatíraného papíru, kartonu, natíraných kovů, polystyrenu.

BAR.PALETA:

Barevné odstíny dle vzorkovníku.

PRIPRAVA:

Barva je již z výroby připravena pro tisk.

V případě potřeby je možné přidat max. 10% ředidla PLUV 2000.

Při tisku na polypropylen a polyetylen přidáme do barvy 5% pomocného přípravku HARTNER HPLUV SLOW (přípravek ke zvýšení přilnavosti).

Takto připravenou barvu je nutné zpracovat za 8 hodin.

TISK.ŠABLONA:

140 - 185 T/cm

VYDATNOST:

60 -90m²/kg při použití šablony 140-185 T/cm

VYTVRZENÍ:

UV tunel, lampy 80 -120 W/cm, rychlost pásu 25 - 30 m/min.

Pokud jsou použity lampy s nižším příkonem, rychlost pásu se sníží.

Za 4 hodiny od počátečního tvrzení je přilnavost 95%.

Pro urychlení vytvrzení je možné přidat max. 5% přípravku

FOTOINIZIATORE Nr.2 (na objednání).

CISTENÍ:

Pro čištění šablony a nářadí použijeme přípravek THINNER CT 1000.

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.